

Beskrivning

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Kulör

Svart S 9000-N

Förpackning

300 ml patron (12 st/kartong)

1 liter burk

Beredning

- Ytorna bör om möjligt vara torra.
- Löst sittande material, smuts, snö och is avlägsnas på lämpligt sätt.
- Kan vid behov spädas något med lacknafta.

Applicering

- Massan påföres med patron, spackel eller roller i skikt om min. 3 mm tjocklek.
- Skorstens- och vindskiveplåtsanslutningar; applicera ett 3 mm tjockt skikt 100 - 200 mm ut på taket och 25 - 50 mm ut på plåten.
- Sprickor och hål, applicera ett min. 6mm tjockt skikt och 50 mm utanför skadan.
- Stora skador kan behöva extra armering av t.ex. glasfiberduk som "inbakas" i massan.
- Massan kan användas för nödreparationer på våta ytor, dock bör om möjligt allt stående vatten borttagas innan massan påföres. För att få bort ev. restvatten kan man trycka fast massan, (så att vattnet trängs undan) med en fogpinne, spackel e.dyl.

Rengöring

Lacknafta.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.


Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



OS200

Tak- & Grundfog Fiberarmerad



Användningsområde

Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Nödreparationer, läckor även där underlaget är vått. Tätning och lagning under mark t.ex vid rörgenomföringar och sprickor i grundmurar, kompletterande tätning av "platonmattor" mot grund etc. Reparationer och underhåll av träbåtar, underredan på bilar, bussar mm.

Utmärkande egenskaper

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lättapplicerad
- Vattentät

OS200

Tak- & Grundfog Fiberarmerad



Teknisk information

Densitet	Ca 0,98 ± 0.2
Torrhalt	70 ± 2%
Flampunkt	40°C
Brandklass	2B
Torktid	Skinnbildning inom 48 timmar. Torkar på ca 1 vecka, dock kvarstår ett visst klubb
Användningstemperatur	+15°C till +40°C
Övermålningsbarhet	Nej
Lagring	Torrt vid +5°C till +40°C
Lagringstid	Patron 300 ml 1 år oöppnad 1 liters burk 2 år oöppnad
Ätgång	Vid normal påföring 1 liter till ca 0,2m ²
Kemikaliebeständighet	Tål ej lösningsmedel

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se