

### Beskrivning

Transparent polyuretanbaserad primer för polyuretanfogmassor.

### Färg

Transparent

### Förpackning

1 liter flaska

### Teknisk information

Egenskap	Resultat
Torktid	10 – 15 minuter
Användningstemperatur	+5°C till +40°C. Vid kallt väder skall flaskan vara rumstempererad.
Kemikaliebeständighet	God
Densitet	0.92
Viskositet	45 ± 15 mPa.s
Åtgång	a 20 meter / dl
Torrhalt	25 ± 3 % (EN 827)
Lagringstid – temperatur	12 månader oöppnad och torr vid +5°C till +40°C.

### Förbehandling

- Kontaktytorna skall vara torra, damm- och fettfria och inte ha några spår av formolja. Rengör med MEK eller aceton eller för ytan lämpligt rengöringsmedel.

### Applicering

- I vissa fall (betong) behövs en slipning, stålborstning och därefter rengöring med förtunning.
- Prima inte innan rengöringsmedlet torkat.
- Primern appliceras med pensel
- Vid användning i kall väderlek skall primern vara rumstempererad.
- Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel – elektriska fält
- Primern skall användas inom 24 timmar efter det att förseglingen på flaskan öppnats. Förslut flaskan efter varje gång den öppnas, fukt kan orsaka oönskad härdning i flaskan.

### Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med aceton eller Xylen.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



## AA315

### Primer

#### Användningsområde

Förbättrar vidhäftningen mot betong, aluminium, trä, glas och plast. Förseglar porösa material som trä och betong för att förhindra svällning av fogmassan i svåra förhållanden. Används även som spärr för att förhindra mjukgöravdring mellan fogmassa och färg.

#### Utmärkande egenskaper

- Transparent
- Förseglar de flesta material
- Kan användas som spärr för att förhindra mjukgöravdring mellan fogmassa och färg

**ME508**

Primer

 **illbruck**  
making it perfect.

---

**Produkt rådgivning**  
tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21



**tremco illbruck AB**  
Tele: +46 31 570010- Fax: +46 31 572007  
[www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com)  
[info@tremco-illbruck.se](mailto:info@tremco-illbruck.se)